

Produktinformation:

ROOFER tagmembran

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Flydende tagmembran på hybrid basis.

Rulle- og spartelbar tagmembran og reparationsmasse til anvendelse på tage med tagpap, EPDM, PU og bølgeeternit hvor der ønskes en ny belægning.

Fri for opløsningsmidler, isocyanater og silikone.

Fysiske / kemiske data:**Fugemasse:**

Type:	1-komponent SMP-Polymer
Fungicidbehandlet:	Nej
Vægtfylde:	ca. 1,45 kg/liter
Viskositet:	Tixotrop masse der ikke løber efter påføring med rulle
Holdbarhed:	12 mdr. i uåbnet emballage Opbevares tørt og køligt.
Emballage:	2, 20 kg emballage
Farver:	Sort, grå og hvid

Afhærdet fugemasse:

Overmalbar ja

Mekaniske Egenskaber

Temperaturbestandighed:	-40 °C til +90 °C
UV-bestandighed:	Særdeles god
Vandbestandighed:	Særdeles god



Brugsanvisning:

- Forberedelse af materialer:** *Lim- / fugefladerne skal være rene, tørre og fri for olie, fedtstof, slipmidler samt støv og løse partikler.
Dette gøres bedst ved en rensning af tag og efterfølgende støvsugning af rester fra sten/støv m.m.
Limten påføres med rulle eller spartel i én påføring på 1,5kg/m². Større utætheder eller sprækker kan med fordel forstærkes med filtmatte.
Ved tætning af tagrender anbefales det at rense alt biofilm af og gerne en let slibning af overfladen for bedste resultat.*
- Kompatibel mod andre forventelige materialer som kobber, bitumen og butyl. Visse tagpap typer kan forårsage misfarvning, der udelukkende er kosmetisk*
- Kan bearbejdes 15 - 30 minutter ved 23 °C efter påføring – koldere temperaturer forlænger brugstiden.*
- 1. lag er betrædbart dagen efter hvor et evt. andet lag kan påføres.*
- Påføringstemperatur:** *Bedst fra +5 °C til +40 °C.*
- Hærdetid:** *Gennemhærder ca. 2 mm/døgn (ved 23 °C), hindetid ca 45 min bør ikke udsættes for regn før min efter en time.*
- Rengøring:** *Værktøj rengøres - og lim fjernes - med f.eks. husholdningssprit, rensebenzin eller terpentin. Hærdet masse kan kun fjernes mekanisk. Rør og slanger kan IKKE vaskes med vand da det får systemet til at hærde.
Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.*

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**

Roofert tagmembran - Revideret 07.06.2023 - Side 2/2